



Jul 2014.

## Ploča za visoke temperature HTB 700

### Opis proizvoda

Ploča za visoke temperature HTB 700 je negoriva ploča od kamene mineralne vune napravljena tako da odoleva visokim temperaturama i obezbeđuje toplotnu i zvučnu izolaciju pri primeni na visokim radnim temperaturama do 700°C.

### Primena

Ploča za visoke temperature HTB 700 se preporučuje za izolaciju:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Cisterni</li><li>• Sudova</li><li>• Stubova</li><li>• Rezervoara</li><li>• Parnih kotlova</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Apsorbera zvuka</li><li>• Mašina</li><li>• Protivpožarnih vrata</li><li>• Industrijske završne obrade</li></ul> |
|---|---|

HTB 700 zadovoljava sve tehničke zahteve u skladu sa testovima ASTM C612.

### Glavne karakteristike

#### Protivpožarna izolacija

Ploča za visoke temperature HTB 700 klasifikovana je kao negoriva sa klasom negorivosti A1

#### Toplotna izolacija

Toplotna provodljivost Ploče za visoke temperature HTB 700 na 50°C iznosi 0,040 W/mK

#### Maksimalna temperatura primene

Maksimalna temperatura primene Ploče za visoke temperature HTB 700 iznosi 700°C

### Prednosti

- Otpornost na visoke temperature
- Negorivost
- Hidrofobnost
- Apsorpcija zvuka
- Otpornost na starenje
- Jednostavno sečenje



## Ploča za visoke temperature HTB 700

Svojstvo	Oznaka	Opis / podaci				Jedinica	Metoda ispitivanja / Standardi
Maksimalna temperatura primene	ST(+)	700				°C	EN 14706
Toplotna provodljivost u odnosu na temperaturu	ϑ	50	100	200	300	°C	EN 12667
	λ	0,040	0,045	0,057	0,075	W/(m·K)	
	ϑ	400	500	600	700	°C	
	λ	0,095	0,117	0,145	0,180	W/(m·K)	
Nominalna gustina	ρ	150				kg/m <sup>3</sup>	EN 1602
AS - kvalitet*	–	≤ 10				ppm	EN 13468
Apsorpcija vode	W <sub>p</sub>	≤ 1,0				kg/m <sup>2</sup>	EN 1609
Bez silikona	–	Proizvedeno bez dodatka silikonskog ulja				–	–
Negorivost	–	A1				–	EN 13501-1
Temperatura topljenja vlakana	–	≥ 1000				°C	DIN 4102-17
Otpor strujanju vazduha po dužini	r	≥ 60 000				Pa·s/m <sup>2</sup>	EN 29053
Otpor difuziji vodene pare	μ	1				–	EN 12086

\*AS kvalitet dostupan na zahtev

### Program isporuke

Debljina (mm)	30-120
Dužina (mm)	1000
Širina (mm)	500 ili 600

Druge dimenzije dostupne su na zahtev klijenta.

### Rukovanje i skladištenje

Ploče za visoke temperature HTB 700 se pakuju u polietilensku foliju koja služi samo za kratkoročnu zaštitu. Za duže skladištenje, preporučuje se da se proizvod čuva u zatvorenom skladištu ili pokriven i odvojen od zemlje.

Podaci o proizvodu se nalaze na svakom pakovanju.

Ploča za visoke temperature HTB 700 ne sme biti trajno izložena spoljašnjim uticajima.



### Knauf Insulation d.o.o.

Knauf Insulation d.o.o. Beograd  
Batajnički drum 16b  
11080 Zemun  
office.belgrade@knaufinsulation.com  
Tel.: +381 (11) 3310 800  
Fax: +381 (11) 3310 801

### Proizvodnja

Knauf Insulation d.o.o.  
Surdulica  
Srbija



CE-certificate: 0751-CPD.2-005.0-04

