



Jul 2011.

Knauf Insulation KR P

Izolaciona ploča za ventilisane fasade i ispune



Osnovne karakteristike

Toplotna izolacija

Niska vrednost koeficijenta topotne provodljivosti

Zaštita od požara

Klasa reakcije na požar A1, negoriv materijal

Zvučna izolacija

Odlična zvučna izolacija zbog gусте, vlaknaste strukture materijala

Opis

Knauf Insulation KR P je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u polutvrde proizvode.

Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodooodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Dimenzije i pakovanja

Debljina	Dužina	Širina	Komada	m ² /paket	m ³ /paket
[mm]	[mm]	[mm]	u paketu		
30	1000	600	12	7.20	0.22
40	1000	600	9	5.40	0.22
50	1000	600	8	4.80	0.24
60	1000	600	6	3.60	0.22
70	1000	600	6	3.60	0.25
80	1000	600	4	2.40	0.19
90	1000	600	4	2.40	0.22
100	1000	600	3	1.80	0.18
120	1000	600	3	1.80	0.22

Prednosti

- Postojanost i kompaktност
- Vodootpornost i paropropusnost
- Povećana zaštita u slučaju požara
- Otpornost na starenje
- Zdravstveno i ekološki ispravan materijal

Knauf Insulation KR P

Tehničke karakteristike

Karakteristike	Jedinice	Vrednost
Koeficijent toplotne provodljivosti λ_D	W/mk	0,035
Klasa reakcije na požar	–	A1 – negoriv materijal
Otpornost prema protoku vazduha r	kPa.s/m ³	> 5
Faktor otpora difuziji vodene pare μ	–	> 1



Primena

Proizvod je namenjen za topotnu i zvučnu izolaciju i zaštitu od požara ventilisanih fasada bez ograničenja visine, kod metalnih konstrukcija kao ispuna između profilisanih čeličnih elemenata i u delovima konstrukcije gde su povećani zahtevi u pogledu akustičkih performansi – može da se koristi i samostalno kao apsorpcionska obloga.

Pakovanje i skladištenje

Proizvod KR P se isporučuje u PE termoskupljujućoj foliji. Proizvodi moraju da budu skladišteni u zatvorenom ili natkrivenom prostoru. U izuzetnim situacijama, pakovanja skladištena na otvorenom treba zaštiti vodonepropusnom folijom. Pakovanja ne smeju da budu postavljena direktno na zemlju.

Knauf Insulation doo

Batajnički drum 16b,
11080 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 33 10 800
Fax: +381 11 33 10 802
Email: office.belgrade@knaufinsulation.com

Fabrika Surdulica

Naselje Belo Polje bb,
17530 Surdulica, Srbija
Telefon: +381 17 401 910
Fax: +381 17 815 774