



Jul 2014.

## Lamelni jastuci LMF AluR

### Opis

Lamelni jastuk LMF AluR je negoriva rolna srednje gustine, izrađena od kamene mineralne vune sa aluminijumskom folijom ojačanom staklenim vlaknima i otpornom na cepanje. Vertikalna orientacija lamela od kamene mineralne vune obezbeđuje dobru pritisnu čvrstoću, dok se u isto vreme zadržava fleksibilnost i lakoća prilikom rukovanja. Dostupna je u debeljinama od 30 mm do 100 mm.

### Primena

Lamelni jastuk LMF AluR se preporučuje za topotnu i izolaciju od požara i primenjuje se kod tehničke opreme kao što su:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• cevovodi</li><li>• veliki kontejneri</li><li>• cevovodni sistemi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• rezervoari</li><li>• sudovi</li><li>• topotna skladišta</li></ul> |
|--|---|

### Glavne karakteristike

#### Topotna izolacija

Lamelni jastuk LMF AluR  
topotnu izolaciju do 300 °C

#### Negorivost

Lamelni jastuk LMF AluR je klasifikovan kao negoriv materijal i pripada klasi negorivosti A2

#### Maksimalna temperatura primene

Maksimalna temperatura primene  
Lamelnog jastuka LMF AluR je 300 °C

### Prednosti

- Negorivost
- Hemijska inertnost
- Hidrofobnost
- Bez slabljenja učinka tokom vremena
- Hemijska inertnost
- Otporan, jak i fleksibilan
- Lako i brzo se montira
- Lako se seče

## Lamelni jastuk LMF AluR

Svojstvo	Simbol	Opis/podaci						Jedinica	Metoda ispitivanja/standard
Maksimalna temperatura primene	ST(+)	300**						°C	AGI Q 132 EN 14706
Toplotna provodljivost u odnosu na temperaturu	θ	50	100	150	200	250	300	°C	EN 12667
	λ	0,044	0,054	0,068	0,087	0,109	0,135	W/(m·K)	
Nominalna gustina	ρ	40						kg/m³	AGI Q 132 EN 1602
Šifra proizvoda	–	10.02.02.30.04						–	AGI Q 132
AS kvalitet*	–	≤ 10						ppm	EN 13468
Apsorpcija vode	W <sub>p</sub>	≤ 1,0						kg/m²	AGI Q 132
Negorivost	–	A2						–	EN 13501-1
Tačkatopljenja vlakana	–	≥ 1000						°C	DIN 4102-17
Otpor difuziji vodene pare	sd	> 100						m	EN 12086
Bez silikona	–	Proizvedeno bez dodataka silikonskih ulja							

\*AS Kvalitet dostupan na zahtev

\*\*Temperatura primene: do 300°C (strana sa mineralnom vunom), do 100°C (strana sa aluminijumom)



### Program isporuke

Debljina (mm)	30	40	50	60	80	100
Dužina (mm)	8000	6000	5000	4000	3000	2500
Širina (mm)			500			

### Rukovanje i skladištenje

Lamelni jastuk LMF AluR je lak za rukovanje i montiranje. Isporučuje se umotan u polietilensku foliju koja je projektovana samo za kratkoročnu zaštitu. Za dugotrajnu zaštitu na gradilištu, preporučuje se skladištenje proizvoda ili unutra ili pod poklopcem i iznad zemlje. Podaci o proizvodu su naznačeni na svakom pakovanju. Lamelni jastuk LMF AluR ne treba trajno da bude izložen vremenskim prilikama.

### Knauf Insulation d.o.o.

Knauf Insulation d.o.o. Beograd  
Batajnički drum 16b  
11080 Zemun  
office.belgrade@knaufinsulation.com  
Tel.: +381 (11) 3310 800  
Fax: +381 (11) 3310 801

### Proizvodnja

Knauf Insulation d.o.o.  
Novi Marof  
Hrvatska



CE-Sertifikat o usaglašenosti:  
0751-CPD.2-005.0-02