



Materijal

Sastav materijala

Modifikovana, vodena disperzija od veštačkih materijala.

Potrebna količina materijala (nerazređenog)

Na sirovim podlogama oko 200 g/m²
(zavisi od sposobnosti upijanja)

Na tečnom estrihu: oko 150 g/m²

Na suvoj podlozi: oko 100 g/m²

Skladištenje

Zatvoreno i bez mraza 6 meseci.

Podaci za naručivanje

Plastične posude

5 kg Br.proizvoda 726 04 000

10 kg Br.proizvoda 726 03 000

Područje primene

Područje primene

Knauf-Estrichgrund služi regulisanju sposobnosti upijanja i prijanjanja kao i za zaštitu od vlage kod uobičajenih mineralnih unutrašnjih i spoljnih podloga, npr. kod sirovih podloga za poboljšano prijanjanje vezivnog estriha, kao premaz pre nanošenja mase za izravnjavanje, ili postavljanja završnih slojeva. Knauf Estrichgrund se razvodnjavanjem prilagođava pojedinačnim zahtevima.

Obrada

1. Podloga

Podloga mora biti suva (i na spoljašnjim površinama), čvrsta i čista (bez prašine, voska, ulja, boje i dr.)

2. Izvođenje

Odgovarajuće razređen Knauf-Estrichgrund (vidi tablicu) treba ravnomerno, valjkom ili širokom četkom naneti po celoj površini (izbeći stvaranje lokvi).

Pre daljnjih radova pustiti da se potpuno osuši, po pravilu 24 sata. Dužina trajanja sušenja zavisi od vremenskih uslova, uslova na gradilištu kao i same podloge.

Dobra provetrenost, i suv zagrejan vazduh pospešuju sušenje, bez provetravanja i vlaga u vazduhu sprečavaju sušenje. Temperatura podloge i spoljna temperatura pri tome ne smeju biti niže od + 5°C. Sve alatke nakon upotrebe treba odmah očistiti vodom.

Obrada

Obrada

Podloga	Naknadni sloj	Mere za razređivanje Knauf Estrichgrund : voda
Sirovi beton, cementni estrih	Vezivni tečni estrih n.pr. Knauf FE 80 Allegro, FE 50 Largo, FE 25 A tempo	1 : 1 *
	Vezivni retki estrih n.pr. Knauf retki estrih 325	1 : 1 *
	Mase za izravnjavanje n.pr. Knauf masa za izravnjavanje 315	1 : 1 *
Kalcijum-sulfat estrih npr. Knauf tečni estrih, (Knauf FE 80 Allegro, FE 50 Largo, FE 25 A tempo, nivelirajući premaz 425)	Masa za izravnjavanje npr. Knauf masa za izravnjavanje 315, Knauf Nivellierspachtel 415	1 : 1 *
	Lepak za lepljenje pločica n.pr. Knauf građevinski i lepak za pločice Flex kleber	1 : 1 1 : 1
	Lepak za podne obloge, sredstvo za fiksiranje tepiha	1 : 1
Suvi estrih n.pr. Knauf gips ploče i Vidifloor-suvi estrih	Mase za izravnjavanje n.pr. Knauf Nivellierspachtel 415	1 : 1
	Lepak za lepljenje pločica	1 : 1
	Lepak za podne obloge, sredstvo za fiksiranje tepiha	1 : 1

* Po potrebi kod jako upijajućih podloga 2 puta naneti Knauf Estrichgrund: Voda 1:2 + 1:1, kod slabo upijajućih podloga primenjuju se specijalni osnovni premazi, n.pr. Knauf Haftemulsion.

Knauf d.o.o. Beograd

SCG-11000 Beograd, Ulica Dalmatinska 65a, Tel.: centrala +381 11 2074 500, Fax: +381 11 2074 530

e-mail: info@knauf.co.yu - Internet: <http://www.knauf.co.yu>



Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Važi trenutno aktuelno izdanje. Naša garancija se odnosi samo na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Konstruktivna, statička i građevinsko-fizička svojstva Knauf sistema mogu se jedino postići ako je osigurana isključiva primena sistemskih komponenta iz Knauf proizvodnog programa ili izričito preporučenih proizvoda od strane Knauf-a. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su iskusveni podaci, te se u slučaju odstupanja u praksi ne mogu dalje upotrebljavati. Sva prava se zadržavaju. Za sve izmene, preštampanja i fotomehaničku reprodukciju (u celini ili delimično) potrebna je izričita saglasnost preduzeća Knauf Ges.m.b.H., A-8940 Weissenbach/Liezen.

Izdanje: April 2006.

F431 / sr. / SCG / 04.06 / FB / D

F431 / dtsc. / A / 01.04 / FB / D