



Materijal

Sastav materijala

Knauf Trennwandkitt je kruto-pastozna, disperzijom vezana masa koja nakon što ispari voda iz paste ima plastično-elastično svojstvo. Bele boje.

Skladištenje

Pri normalnoj temperaturi rok trajanja maks. 18 meseci, čuvati od mraza.

Podaci za narudžbinu

Trennwandkitt-patrona 550 ml Br. proizvoda 920 02 550
kartonsko pakovanje od 20 kom.

Pištalj Br. proizvoda 990 86 000

Područje primene

Zaptivanje završnih spojeva između lakih pregradnih zidova i korekcija profila zupca građevinskih elemenata, posebno kod zahteva za zvučnu izolaciju. Određen samo za unutrašnju primenu.

Karakteristike

- Pastozna masa gotova za upotrebu
- Prave gustine za obradu
- Dugotrajno postojana plastično-elastična
- Dobro prijanja
- Bez omekšivača
- Može se razrediti s vodom
- Učvršćava nakon otprilike 10 dana
- Nakon učvršćivanja boja ostaje postojana
- Može se premazati

Obrada

- Gustina i time moguća obrada Trennwandkitt-a zavisi od temperature. Trennwandkitt koji je skladišten na hladnom pre upotrebe zagrejati na temperaturu prostorije.
- Ne obrađivati na temperaturi nižoj od +5° C. Ne nanositi na zaleđene podloge. Površina na koju se nanosi mora biti oslobođena od prašine, prljavštine, ulja, masnoća, cementnih masa i sličnih razređivača.
- Kod poroznih, upijajućih ili lako krutih podloga prvo izvesti predpremaz sa razređenim Trennwandkitt-om (2 vode : 1 Trennwandkitt) ili premazati Tiefengrund i ostaviti da se malo osuši.
- Kit naneti pištoljem. Odšrafiti poklopac pištolja, Trennwandkitt-patronu ugurati u pištalj tako da metalna klamerica ostane vidljiva
- Špic patrone odseći direktno iza metalne klamerice, zašrafiti mlaznicu sa cevastim zatvaračem i koso odseći vrh prema potrebnoj debljini gajtana kita.
- Dva gajtana Trennwandkitt-a naneti špicom u kontinuitetu na poledinu UW/CW- ivičnih profila. Profile na plafonu, zidu i podu sa nanesenim Trennwandkitt-om pritisnuti i pričvrstiti. Pri tome Trennwandkitt služi takođe kao pomoć pri montaži.
- Profile dobro spojiti i spojeve dodatno zaptiti sa Trennwandkitt-om, posebno na prelazima od zida ka podu i plafonu.
- Neravnine podloge od preko 10 mm izjednačiti pre nanošenja Trennwandkitt-a sa Knauf Fugenfüller Leicht ili Knauf Uniflott-om.
- Pribor odmah nakon upotrebe oprati vodom.

Utrošak materijala

Sa jednom Trennwandkitt-patronom sadržaja od 550 ml može se izvesti oko 5,50 m dužine kod UW/CW-ivičnih profila sa dva gajtana kita prečnika svakog od gajtana 8 mm.

Knauf d.o.o. Beograd

SCG-11000 Beograd, Ulica Dalmatinska 65a, Tel.: centrala +381 11 2074 500, Fax: +381 11 2074 530

e-mail: info@knauf.co.yu - Internet: <http://www.knauf.co.yu>