



Jul 2014.

Ploča za visoke temperature HTB 450

Opis proizvoda

Ploča za visoke temperature HTB 450 je negoriva ploča od kamene mineralne vune napravljena tako da odoleva visokim temperaturama i obezbeđuje topotoplju i zvučnu izolaciju pri primeni na visokim radnim temperaturama do 450°C.

Primena

Ploča za visoke temperature HTB 450 se preporučuje za izolaciju:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Cisterni• Sudova• Stubova• Rezervoara | <ul style="list-style-type: none">• Apsorbera zvuka• Mašina• Industrijske završne obrade• Parnih kotlova |
|--|---|

Glavne karakteristike

Protivpožarna izolacija

Ploča za visoke temperature HTB 450 klasifikovana je kao negoriva sa klasom negorivosti A1

Topotoplja izolacija

Topotoplja provodljivost Ploče za visoke temperature HTB 450 na 50°C iznosi 0,041 W/mK

Maksimalna temperatura primene

Maksimalna temperatura primene Ploče za visoke temperature HTB 450 iznosi 450°C

Prednosti

- Otpornost na visoke temperature
- Negorivost
- Hidrofobnost
- Apsorpcija zvuka
- Otpornost na starenje
- Jednostavno sečenje

Ploča za visoke temperature HTB 450

Svojstvo	Oznaka	Opis / podaci			Jedinica	Metoda ispitivanja / Standardi
Maksimalna temperatura primene	ST(+)	450			°C	EN 14706
Toplotna provodljivost u odnosu na temperaturu	θ	50	100	200	°C	EN 12667
	λ	0,041	0,050	0,073	W/(m·K)	
	θ	300	400	450	°C	
	λ	0,104	0,143	0,165	W/(m·K)	
Nominalna gustina	ρ	50			kg/m³	EN 1602
AS - kvalitet*	—	≤ 10			ppm	EN 13468
Apsorpcija vode	W _p	≤ 1,0			kg/m²	EN 1609
Bez silikona	—	Proizvedeno bez dodatka silikonskog ulja			—	—
Negorivost	—	A1			—	EN 13501-1
Temperatura topljenja vlakna	—	≥ 1000			°C	DIN 4102-17
Otpor strujanju vazduha po dužini	r	≥ 5 000			Pa·s/m²	EN 29053
Otpor difuziji vodene pare	μ	1			—	EN 12086

*AS kvalitet dostupan na zahtev

Program isporuke

Debljina (mm)	40-120
Dužina (mm)	1000
Širina (mm)	500 ili 600

Druge dimenzije dostupne su na zahtev klijenta.

Rukovanje i skladištenje

Ploče za visoke temperature HTB 450 se pakaju u polietilensku foliju koja služi samo za kratkoročnu zaštitu. Za duže skladištenje, preporučuje se da se proizvod čuva u zatvorenom skladištu ili pokriven i odvojen od zemlje. Podaci o proizvodu se nalaze na svakom pakovanju. Ploča za visoke temperature HTB 450 ne sme biti trajno izložena spoljašnjim uticajima.



Knauf Insulation d.o.o.

Knauf Insulation d.o.o. Beograd
Batajnički drum 16b
11080 Zemun
office.belgrade@knaufinsulation.com
Tel.: +381 (11) 3310 800
Fax: +381 (11) 3310 801

Proizvodnja

Knauf Insulation d.o.o.
Surdulica
Srbija



CE-certificate: 0751-CPD.2-005.0-04