




Jul 2011.

Knauf Insulation KR S



Izolaciona ploča za tavanice,
kosi krov i spuštene plafon

Opis

Knauf Insulation KR S je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u meke proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Dimenzije i pakovanja

| Debljina [mm] | Dužina [mm] | Širina [mm] | Komada u paketu | m ² /paket | m ³ /paket |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 50 | 1000 | 600 | 12 | 7.20 | 0.36 |
| 60 | 1000 | 600 | 9 | 5.40 | 0.32 |
| 70 | 1000 | 600 | 8 | 4.80 | 0.34 |
| 80 | 1000 | 600 | 6 | 3.60 | 0.29 |
| 90 | 1000 | 600 | 6 | 3.60 | 0.32 |
| 100 | 1000 | 600 | 6 | 3.60 | 0.36 |
| 120 | 1000 | 600 | 5 | 3.00 | 0.36 |

Osnovne karakteristike

Toplotna izolacija

Klasa reakcije na požar A1,
negoriv materijal

Zaštita od požara

Niska vrednost koeficijenta
toplote provodljivosti

Zvučna izolacija

Odlična zvučna izolacija zbog guste,
vlaknaste strukture materijala


Prednosti

- Postojanost i kompaktnost
- Otpornost na starenje
- Zdravstveno i ekološki ispravan materijal
- Jednostavna i brza ugradnja
- Lako se seče do željenih dimenzija

Knauf Insulation KR S

Tehničke karakteristike

| Karakteristike | Jedinice | Vrednost |
|---|----------------------|------------------------|
| Koeficijent toplotne provodljivosti λ_D | W/mk | 0,038 |
| Klasa reakcije na požar | – | A1 – negoriv materijal |
| Otpornost prema protoku vazduha r | kPa.s/m ³ | > 5 |
| Faktor otpora difuziji vodene pare μ | – | 1 |



Primena

Proizvod je namenjen za toplotnu i zvučnu izolaciju, kao i zaštitu od požara tavanica, kosih krovova i spuštenih plafona, svuda gde izolacija nije izložena pritisnom opterećenju.

Pakovanje i skladištenje

Proizvod KR S se isporučuje u PE termoskupljajućoj foliji. Proizvodi moraju da budu skladišteni u zatvorenom ili natkrivenom prostoru. U izuzetnim situacijama, pakovanja skladištena na otvorenom treba zaštititi vodonepropusnom folijom. Pakovanja ne smeju da budu postavljena direktno na zemlju.

Knauf Insulation doo

Batajnički drum 16b,
11080 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 33 10 800
Fax: +381 11 33 10 802
Email: office.belgrade@knaufinsulation.com

Fabrika Surdulica

Naselje Belo Polje bb,
17530 Surdulica, Srbija
Telefon: +381 17 401 910
Fax: +381 17 815 774