



Tehnički list

Jul 2012.

LDS Solifit

Univerzalna lepljiva traka



Osnovni standard za proizvod

SRPS EN 13859-1

Opis proizvoda

Za spoljnju i unutrašnju primenu

Za spoljnu upotrebu

Jednostrano lepljiva traka obezbeđuje veoma dobru vezu sa LDS folijama, kao i sa drvetom, opekom, čistim betonskim površinama i OSB pločama. Lepljive trake se uglavnom mogu koristiti za vezivanje, zaptivavanje i povezivanje svih vrsta vertikalnih konstrukтивnih elemenata sa folijama. Može se takođe koristiti za popravku malih oštećenja ili rupa na LDS folijama. Veoma je otporna na vlagu. Difuzno je otvorena i otporna na UV zračenje u periodu od 4 meseca, čak i pod direktnim uticajem solarnog zračenja.

Za unutrašnju upotrebu

Za hermetičko lepljenje/spajanje svih LDS folija.

Za povezivanje svih preklapanja i zaptivavanje svih prodora.

Performanse

- Dug vek trajanja
- Izuzetno prijanjanje i jačina vezivanja.
- Vezuje odlično na različitim površinama
- Veoma meka i savitljiva pozadina trake
- PET mreža za armiranje trake
- Otporna na ekstremne temperature

Dimenzije i materijali

Širina rolne	Dužina rolne	Debljina trake	Lepak	Pozadina	Pakovanja rolni u kutiji
(mm)	(m)	(mm)			kom
60	25	0.34	poliakrilnili	PE film sa UV	10

LDS Solifit	
Materijal	Univerzalna lepljiva traka
Tehnički podaci	Vrednost
Otpornost na masnoću	stalna otpornost
Temperaturni raspon	- 40 / +80 °C
Temperatura primene	+5 / +40 °C
Maksimalna zatezna sila	50 / 25 N/50mm
Izduženje do kidanja	150 %
Skladištenje	+5 / +40 °C

Montaža

Podloga mora da bude suva i bez oslobođanja agenasa, kao što su masnoća, ulje, prljavština i prašina. LDS Solifit traka se ne sme koristiti za lepljenje pod mehaničkim opterećenjem. Mora se spajati sa što je moguće manje zatezanja i sa jednakim pritiskom po celoj površini, na radnoj temperaturi koja iznosi min 5 °C.

Knauf Insulation doo

Batajnički drum 16b
 11080 Beograd, Srbija
 Telefon: +381 (11) 3310 800
 Fax: +381 (11) 3310 802
 Email: office.belgrade@knaufinsulation.com